



# A 508

## Použitie:

Drôt na naváranie pod tavivom vrstiev odolných proti oteru s tvrdosťou nad 300 HV, napr. dopravných valcov, častí zemných strojov a pod. Odporúčané tavivo OK Flux 10.33.

## Balenie:

priemer (mm)	cievka	hmotnosť (kg)
2,5	28-0	30
3,2	28-0	30
4,0	28-0	30

## Klasifikácia/certifikácia drôtu:

-

## Typické chemické zloženie drôtu (%):

C	Si	Mn	Cr
0,30	1,10	1,0	1,0